



SL srl • www.s-line.it

Via dell'Artigianato 13/15, 20882 Bellusco (MB) Italy
Ph. +39 039 6011239 • Fax +39 039 2124935 • E-mail: info@s-line.it
P.IVA 06386430968 • Codice SDI: USAL8PV

ISO 9001 ISO 14001



ANTISLIP

Gennaio 2024

Descrizione Generale:

Nastro antiscivolo certificato composto da un supporto in PVC ricoperto di granuli minerali fini di corindone grana 60, equipaggiato con un adesivo acrilico a solvente. Prodotto raccomandato per applicazioni standard, aderisce molto bene su metalli, vetro, legno, ceramica, marmo e plastica. Buona resistenza al calpestio, agli agenti atmosferici, raggi UV, oli, detergenti e solventi. Antislip è disponibile sia in rotoli che in strisce fustellate ed in 10 colori: Nero, Bianco, Trasparente, Grigio, Marrone, Giallo, Rosso, Blu, Giallo\Nero e Bianco\Rosso. Si consiglia di pulire ed asciugare perfettamente la superficie prima dell'applicazione.

Scheda tecnica:

Tipologia di prodotto	Nastro antiscivolo mono adesivo
Tipo di adesivo	Acrilico a solvente
Tipo di supporto	Particelle abrasive in corindone
Spessore grana	60
Tipo di liner	Carta mono siliconata
Colore liner	Bianco
Classificazione R	R13 (Test UNI EN 16165:2021 e DIN EN 16165:2023-02)
Adesività su acciaio (PSTC1)	13 +/- 2 N/25 mm
Rolling ball test (PSTC6)	1 cm
Allungamento	8%
Peso	860 gr/m ²
Massima potenza di tenuta	≥ 48 ore
Coefficiente di attrito statico	Pelle bagnata: 1,01 Gomma asciutta: 1,30
Coefficiente di attrito dinamico	Pelle bagnata: 0,74 Gomma asciutta: 1,02
Impermeabilità	12 mesi
Resistenza alla temperatura	-30°C + 110°C
Temperatura di applicazione	Tra 18°C e 35°C
Shelf life	12 mesi
Durata nel tempo	1-3 anni in normali condizioni di usura

Durata in immersione completa nei seguenti liquidi:

Acqua o detergenti	Oltre 72 ore
Benzina o altri carburanti	Oltre 72 ore
Gasolio	6 ore
Liquido per freni	10 ore
Olio motore	30 ore
Bum test	Il prodotto si carbonizza per 5,5" a 1000°C per 4 minuti, senza sviluppare fiamme

Le caratteristiche sopra indicate sono basate su risultati ottenuti da prove e calcoli rigorosi. Tuttavia, benché perfettamente attendibili, non sono garantite e l'utilizzatore deve controllare l'idoneità del prodotto consultandoci se ci fossero dubbi su particolari applicazioni. Il prodotto deve essere conservato in ambiente asciutto e ben ventilato a una temperatura di circa 20°C e deve essere protetto da esposizione continua alla luce solare. Applicare su superfici ben asciutte e pulite.