



SL srl • www.s-line.it

Via dell'Artigianato 13/15, 20882 Bellusco (MB) Italy
Ph. +39 039 6011239 • Fax +39 039 2124935 • E-mail: info@s-line.it
P.IVA 06386430968 • Codice SDI: USAL8PV

ISO 9001 ISO 14001



CONFORMABILE

Gennaio 2024

Descrizione Generale:

Nastro antiscivolo composto da un supporto in alluminio ricoperto di granuli minerali fini di corindone grana 60, equipaggiato con un adesivo acrilico a solvente modificato. Grazie all'alluminio questo prodotto riesce ad adattarsi alle superfici in maniera formidabile ed è indicato per rendere sicure superfici irregolari e curve come scale zigrinate, rampe e griglie. Prodotto raccomandato per applicazioni interne ed esterne. Ottima resistenza al calpestio, agli agenti atmosferici, raggi UV, oli, detergenti e solventi. Disponibile sia in rotoli che in strisce fustellate e nei colori Nero e Giallo. Si consiglia di pulire ed asciugare perfettamente la superficie prima dell'applicazione.

Scheda tecnica:

Tipologia di prodotto	Nastro antiscivolo mono adesivo
Tipo di adesivo	Acrilico a solvente modificato
Tipo di supporto	Alluminio rivestito di particelle abrasive in corindone
Spessore grana	60
Tipo di liner	Film in PET
Colore liner	Trasparente
Adesività su acciaio (PSTC1)	15 +/- 2 N/25 mm
Rolling ball test (PSTC6)	1 cm
Allungamento	8%
Peso	980 gr/m ²
Massima potenza di tenuta	≥ 48 ore
Coefficiente di attrito statico	Pelle bagnata: 1,11 Gomma asciutta: 1,40
Coefficiente di attrito dinamico	Pelle bagnata: 0,84 Gomma asciutta: 1,12
Impermeabilità	12 mesi
Resistenza alla temperatura	-30°C + 90°C
Temperatura di applicazione	Tra 18°C e 35°C
Shelf life	12 mesi
Durata nel tempo	1-3 anni in normali condizioni di usura

Durata in immersione completa nei seguenti liquidi:

Acqua o detergenti	Oltre 72 ore
Benzina o altri carburanti	Oltre 72 ore
Gasolio	6 ore
Liquido per freni	10 ore
Olio motore	30 ore
Bum test	Il prodotto si carbonizza per 5,5" a 1000°C per 4 minuti, senza sviluppare fiamme

Le caratteristiche sopra indicate sono basate su risultati ottenuti da prove e calcoli rigorosi. Tuttavia, benché perfettamente attendibili, non sono garantite e l'utilizzatore deve controllare l'idoneità del prodotto consultandoci se ci fossero dubbi su particolari applicazioni. Il prodotto deve essere conservato in ambiente asciutto e ben ventilato a una temperatura di circa 20°C e deve essere protetto da esposizione continua alla luce solare. Applicare su superfici ben asciutte e pulite.