



SL srl • www.s-line.it

Via dell'Artigianato 13/15, 20882 Bellusco (MB) Italy
Ph. +39 039 6011239 • Fax +39 039 2124935 • E-mail: info@s-line.it
P.IVA 06386430968 • Codice SDI: USAL8PV

ISO 9001 ISO 14001



ANTISLIP PHOTOLUMINESCENTE

Gennaio 2024

Descrizione Generale:

Speciale nastro antiscivolo certificato composto da un supporto in PVC ricoperto di granuli minerali luminescenti di corindone grana 60, equipaggiato con un adesivo acrilico a solvente modificato. Prodotto particolarmente adatto alla posa su pavimenti e gradini per prevenire il rischio di cadute. Grazie alla formidabile capacità di accumulare la luce durante il giorno, questo prodotto si rende bivalente in quanto permette di rendere visibile il percorso da seguire in caso di blackout e di prevenire il rischio di cadute grazie alle proprietà antiscivolo. Utilizzabile sia per uso interno che esterno. Buona resistenza al calpestio, agli agenti atmosferici, raggi UV, oli, detergenti e solventi. Disponibile sia in rotoli che in strisce fustellate. Si consiglia di pulire ed asciugare perfettamente la superficie prima dell'applicazione.

Scheda tecnica:

Tipologia di prodotto	Nastro antiscivolo mono adesivo
Tipo di adesivo	Acrilico a solvente modificato
Tipo di supporto	Particelle abrasive in corindone luminescente
Spessore grana	60
Tipo di liner	Carta mono siliconata
Colore liner	Bianco
Adesività su acciaio (PSTC1)	12 +/- 2 N/25 mm
Rolling ball test (PSTC6)	1 cm
Allungamento	3 %
Peso	750 gr/m ²
Massima potenza di tenuta	≥ 48 ore
Resistenza alla trazione	≥ 140 N/25 mm
Coefficiente di attrito statico	Pelle bagnata: 1,11 Gomma asciutta: 1,40
Coefficiente di attrito dinamico	Pelle bagnata: 0,84 Gomma asciutta: 1,12
Impermeabilità	12 mesi
Resistenza alla temperatura	-30°C + 110°C
Temperatura di applicazione	Tra 18°C e 35°C
Shelf life	12 mesi
Durata nel tempo	1-3 anni in normali condizioni di usura

Test DIN 67510 standard xenon lamp: (per 5 minuti a 22°C – le valutazioni sono espresse in mcd/m²)

Dopo 10 minuti	72
Dopo 30 minuti	22,41
Dopo 60 minuti	10,60

Le caratteristiche sopra indicate sono basate su risultati ottenuti da prove e calcoli rigorosi. Tuttavia, benché perfettamente attendibili, non sono garantite e l'utilizzatore deve controllare l'idoneità del prodotto consultandoci se ci fossero dubbi su particolari applicazioni. Il prodotto deve essere conservato in ambiente asciutto e ben ventilato a una temperatura di circa 20°C e deve essere protetto da esposizione continua alla luce solare. Applicare su superfici ben asciutte e pulite.