



**SL srl • [www.s-line.it](http://www.s-line.it)**

Via dell'Artigianato 13/15, 20882 Bellusco (MB) Italy  
Ph. +39 039 6011239 • Fax +39 039 2124935 • E-mail: [info@s-line.it](mailto:info@s-line.it)  
P.IVA 06386430968 • Codice SDI: USAL8PV

ISO 9001 ISO 14001



## S979

Gennaio 2024

### Descrizione Generale:

*Nastro biadesivo con supporto in PVC bianco 0,22 mm di spessore, dotato di un adesivo acrilico a solvente modificato ad elevate prestazioni. Prodotto ideale per l'adesivizzazione e per il montaggio di diversi materiali come carta, cartone, gomma, legno, metallo, materie plastiche ecc...*

### Caratteristiche ed Applicazioni:

- Bianco coprente.
- Ottima adesività finale.
- Ottima resistenza all'invecchiamento, raggi UV, detergenti, olii e solventi.
- Ottima adesione sulle superfici irregolari.
- Ottima adesione sulle superfici plastificate.
- Ideale per il fissaggio di targhe e profili in gomma, alluminio e plastica.

### Scheda tecnica:

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| <b>Spessore</b>              | 0,22 mm         |
| <b>Larghezze disponibili</b> | Da 4 a 1.250 mm |
| <b>Lunghezze disponibili</b> | Fino a 500 m    |

|                              |                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Tipologia di prodotto</b> | Nastro biadesivo                          |
| <b>Tipo di adesivo</b>       | Acrilico a solvente modificato            |
| <b>Tipo di supporto</b>      | Polivinilcloruro (PVC)                    |
| <b>Colore supporto</b>       | Bianco                                    |
| <b>Tipo di liner</b>         | Carta bi-siliconata 110 gr/m <sup>2</sup> |
| <b>Colore liner</b>          | Avana                                     |

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| <b>Adesività su acciaio (PSTC1)</b> | 22 +/- 2 N/25 mm |
| <b>Static shear</b>                 | ≥ 170 ore        |
| <b>Rolling ball tack</b>            | < 10 cm          |
| <b>Resistenza alla temperatura</b>  | -30° + 80°C      |
| <b>Temperatura di applicazione</b>  | tra 18°C e 35°C  |
| <b>Shelf life</b>                   | 12 mesi          |

Le caratteristiche sopra indicate sono basate su risultati ottenuti da prove e calcoli rigorosi. Tuttavia, benché perfettamente attendibili, non sono garantite e l'utilizzatore deve controllare l'idoneità del prodotto consultandoci se ci fossero dubbi su particolari applicazioni. Il prodotto deve essere conservato in ambiente asciutto e ben ventilato a una temperatura di circa 20°C e deve essere protetto da esposizione continua alla luce solare. Applicare su superfici ben asciutte e pulite.